

G1AN

PROTECTION CONTRE LA COUPURE

BLACKTOP

RPS CONCEPT™

ROSTAING PERFORMANCE SOLUTIONS

Modèle déposé à l'INPI : 2013 5151

Resiste à 30 000 cycles à l'abrasion
Nombre de cycles minimum exigés
pour un niveau 4) l'EN 388 : 8 000
cycles

Enduction PU pour un bon
grip et une barrière aux
liquides

Enduction Polyuréthane
noir : moins salissant

PU

Excellente longévité grâce
aux coutures renforcées en
HPPE/Para-aramide

HPPE

PARA
ARAMIDE



Renfort apportant
résistances optimales à
l'abrasion et à la
perforation 4/4



Maille ZIRNIUM® apportant une
excellente protection contre les
coupures EN 388 5/5 – ISO 13997 :
32.9 N



NORMES :

EN 388



4543

Abrasion : 4/4 niveaux
Coupure: 5/5 niveaux
Déchirure : 4/4 niveaux
Perforation: 3/4 niveaux

ISO
13997

32.9 N

Renforts :

EN 388



4544

Abrasion : 4/4 niveaux
Coupure: 5/5 niveaux
Déchirure : 4/4 niveaux
Perforation: 4/4 niveaux

7 à 11

UTILISATION :

Ce gant offre une excellente dextérité et
une résistance à l'abrasion optimales

PERFORMANCE :

Homologation délivrée par l'organisme
notifié CTC/LYON

N° 0075/011/162/06/12/0504 EXT
02/03/14

Entretien :



Conditionnement :

Paquet de 10 paires – Carton de 100 paires

